

Einbaudicken Gußasphalt nach DIN EN 13 813

Gußasphaltestriche Härteklasse IC 10 und ICH 10

Nutzlast			Estrich	Heizestrich
Einzellast	Flächenlast		IC 10	ICH 10
< 2 kN/m ²			> 2,5 cm	> 3,5 cm
< 2,0 kN/m ²	< 3,0 kN/m ²		> 3,0 cm	> 4,0 cm
< 3,0 kN/m ²	< 4,0 kN/m ²		> 3,0 cm	> 4,0 cm
< 4,0 kN/m ²	< 5,0 kN/m ²		> 3,5 cm	> 4,0 cm

Absolutwerte für Einbaudicken

Material	Nennstärke	Mindeststärke	Höchststärke
AS (0/11)	> 3,5 cm	3,0 cm	4,5 cm
AS (0/8)	> 3,0 cm	2,5 cm	3,5 cm
AS (0/5)	> 2,5 cm	2,0 cm	3,0 cm