

Einbautemperaturbereiche für Gußasphalte

Material	Lufttemperatur	Unterlage	Dicke
Estriche IC 10(H)	> 5 °C	> 5 °C	alle
Estriche IC 15	> 0 °C	> 0 °C	alle
Deckschichten Walzasphalt	> 5 °C		> 3,0 cm
Deckschichten Gußasphalt	> 0 °C		> 3,0 cm
Deckschichten Walz- u. Gußasphalt	> 10 °C	> 5 °C	< 3,0 cm