

Festigkeiten Gußasphalt

Material	Druckfestigkeit	Biegezugfestigkeit	Zugfestigkeit
Estriche IC 10	1 N/mm² 1 MN/m² 100 to/ m²	bei 20 °C 8 - 15 N/mm²	bei -5 bis -10 °C 4 - 5 N/mm²
Estriche IC 15	0,75 N/mm² 750 KN/m² 75 to/ m²	bei 20 °C 8 - 15 N/mm²	bei -5 bis -10 °C 4 - 5 N/mm²
Deckschicht nach ZTV Asphalt		bei 20 °C 4 - 6 N/mm²	bei -10 °C 8 N/mm²
Deckschicht nach ZTV Asphalt		bei 0 °C 10 - 15 N/mm²	